



Platdak

ISOW Platdakplaat
puren FD-L MLP

Think pure.



ISOW Platdakplaat puren[®] FD-L MLP

ISOW Platdakplaat, puren FD-XL MLP, maakt het mogelijk een zeer hoge isolatiewaarde te creëren, en toch een dunne platdak constructie te behouden.

ISOW Platdakplaat puren FD-L MLP

De pir isolatieplaat met beide zijden voorzien van een Alu papierlaag en is bijzonder geschikt voor economische dakvlakken. (Natuurlijk voor de grotere objecten ook mogelijk als mede ook de uitvoering Aluminium (50 mu) ipv de papier toplaag.)

Uw voordelen

- Minimale dikte met een maximaal isolatie resultaat voor een dunne buitenmuur constructie
- Dampdichte bekleding
- Laag gewicht en eenvoudige verwerking
- Hoge drukvastigheid

Standaard afmeting:

1200 x 600 mm

Afwerking:

vlak

Dikte:

60 - 180 mm
zeefdruk tot 140 mm



Getest op emissies



pure life is a seal of approval
issued by the ÜGPU association

ISOW Platdakplaat puren FD-L MLP, voldoet aan de strenge eisen voor grondstoffen.



**optimale
bescherming
tegen kou**



**verwerkings-
vriendelijk**



**100%
recyclebaar**

ISOWilms

www.isowilms.nl

EPS • EPS maatwerk • Glaswol • PIR • XPS



Technische gegevens

ISOW Platdakplaat puren FD-L MLP	
Materiaal	PIR hartschuim
Densiteit	min. 30 kg/m ³
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_p	tot 70 mm = 0,023 W/(m·K), vanaf 80 mm = 0,022 W/(m·K)
Eurobrandklasse	E v olgens EN 13501 B2 volgens DIN 4102-1
Drukbelasting	120 kPa (Volgens EN 826m bij 10% vervorming)



prestatie verklaring
14221.CPR.2017.07
puren PIR ALU üb
14221.CPR.2017.07
puren PIR ALU ag
www.puren.com/download



DIN EN 13165:2012+A2:2016
testcentrum:
0751 FIW München



certificeringsinstantie:
0751 FIW München
verwerkingscertificering:
PU-203.0-07

Isolatiewaarde*

ISOW Platdakplaat puren FD-L MLP							
Dikte [mm]	60	80	100	120	140	160	180
Platen per pak	8	6	5	4	3	3	3
Rd waarde	2,60	3,63	4,54	5,45	6,36	6,96	7,83

*Alle Rd waarde zijn door ISOWilms BV berekend.

Stand der Technik 11/2019| MvdB.

Onze brochures en informatie zijn naar beste weten opgesteld, echter de inhoud is niet juridisch bindend.
Technische wijzigingen voorbehouden. We verwijzen naar de algemene voorwaarden.



puren gmbh

Rengoldshauser Straße 4
88662 Überlingen, Duitsland
Tel. +49 7551 8099-0
Fax +49 7551 8099-20
info@puren.com
www.puren.com



ISOWilms BV

Patrijsweg 14
5406 NG – Uden
Tel. 0653 83 02 10

info@isowilms.nl
www.isowilms.nl